

Axxatec™ DA-40AL

Hoja De Datos Técnicos

Axxatec™ (Dual-Action) DA-40AL de ZERUST®/EXCOR® es un preventivo de óxido base agua de baja formación de espuma y un limpiador líquido concentrado para sustratos ligeros para multi metales diseñado para proporcionar protección anticorrosión hasta por 3 meses[†] durante almacenaje en interiores y en durante traslados para metales ferrosos. Al aplicarse y secar, deja un claro recubrimiento protector, seco al tacto. Como resultado es un recubrimiento antióxido más seguro y económico de usar que los sistemas base solvente. Axxatec™ DA-40AL no contiene solventes, no es inflamable y cumple con los requerimientos de Sustancias Declarables del Sector Automotriz Mundial, TSCA, ECHA SVHC, RoHS y REACH y además, es amigable con el medio ambiente.

Propiedades Típicas:

Apariencia	De amarillo claro a ámbar.
Acabado en la superficie	Clara, seco al tacto.
Substratos	Protege metales ferrosos. Compatible con metales amarillos y aleaciones de aluminio.
Contenido VOC con el Método EPA 24 (concentrado)	16 g/L (0.13 lb/gal)
Punto de congelación	-8.5°C (16.7°F)
pH (concentrado)	8.5 – 9.5
pH (solución al 5%)	8 – 9

Esta hoja de datos técnicos proporciona información y lineamientos generales de operación, aplicación y remoción. Por favor contacte a su Representante ZERUST®/EXCOR® para obtener recomendaciones más específicas acorde a sus requerimientos, operación y condiciones particulares.

Resumen De Operación:

- Diluyase en agua entre 3 – 10%.
- Normalmente la temperatura operacional vía inmersión y con ultrasónico es: 22 – 60°C (72 – 140°F).
- Normalmente la temperatura operacional vía inmersión y con ultrasónico es: 38 – 60°C (100 – 140°F).
- Se recomienda usar agua desionizada o de osmosis inversa para los procesos de baño y enjuague para mejorar la vida útil del agua del baño y reducir potencial corrosión por contaminación.

Método De Aplicación:

- Puede usarse en procesos de inmersión, con equipo ultrasónico o aerosol.

Remoción Del Producto:

- Axxatec™ DA-40AL remove y/o enjuagarse de las superficies metálicas con el uso de agua purificada (RO, DI, Destilada) y es compatible con los productos acondicionadores de agua dura AxxaWash™ ZERUST®.
- El agua de la llave puede usarse, pero tome en cuenta que los cloruros (calcio y magnesio) residuales en el agua de la llave suelen tener un efecto negativo en la mayoría de las operaciones de inmersión de metales.

Control Del Producto:

Axxatec™ DA-40AL es controlado por valoración por titulación, para probar su concentración:

- Use una Pipeta para obtener una muestra de 10mL de la solución del baño en un vaso de precipitado.
- Añada 50mLs de DI/RO o agua destilada.
- Añada 10 gotas de la solución indicadora verde de bromocresol. La solución deberá tornarse verde.
- Valore con clorhídrico o ácido sulfúrico 0.1 N gota a gota hasta que el color se torne amarillo.
- Utilice la tabla siguiente para determinar la concentración.

% Axxatec™ DA-40AL	Volumen De Titulación (mLs)
1	1.85
3	5.15
5	8.82
7	12.1
9	15.7

Escanea QR para más



información del
producto y fotos

Disponibilidad:

Axxatec™ DA-40AL de ZERUST®/EXCOR® se vende como un líquido concentrado. Contacte a su representante de ZERUST®/EXCOR® para obtener mayor información de como comprar.

Número De Parte	Cantidad*
350-F-00096PL	Cubeta de 19 L (5 Gal)
350-F-00096DR	Barril de 208 L (55 Gal)
350-F-00096TT	Tambo de 1041 L (275 Gal)

* El producto se vende en unidades propias de USA. Aproximadas al Sistema Métrico.

Información De Protección‡:

En Interiores (sin empaquetar)†	Hasta por 3 meses†
En Interior (con embalaje VCI)†	Por años†
En Exteriores†	No Recomendado
Compatible con embalaje	Si

Almacenaje:

- Almacéñese en su empaque original, en un lugar fresco, seco alejado de la luz solar.
- La temperatura óptima para almacenaje 4 – 38°C (40 – 100°F) hasta por 2 años desde la fecha de su envío.
- Si el producto se congela, colóquelo a temperatura ambiente y mezcle bien.
- Después de cada uso, Reselle el contenedor con la tapa original.

Desecho:

- Deséchelo acorde a las leyes locales, nacionales e internacionales. El producto que no ha sido abierto y se mantiene en su contenedor original antes de usar no cumple con los criterios para ser considerado residuo peligroso acorde con el 40 CFR 261 (no hay componentes en las listas F, K, P, o U; no inflamable, no es corrosivo, no es reactivo, y no es tóxico).

Precauciones:

- Mezcle bien antes de usar.
- Se recomienda usar agua desionizada o de osmosis inversa para acondicionar el agua de las tinas baño y enjuague para mejorar la vida del agua y reducir corrosión potencial causada por residuos.
- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- Proporcione ventilación adecuada para minimizar la concentración de vapor.
- No respire la neblina, aerosol, ni los vapores.
- Utilice equipo de protección personal tal como se estipula en la Hoja de Información de Seguridad (SDS).
- Consulte las SDS para mayor información sobre seguridad.

‡ DECLARACIÓN

Las declaraciones y afirmaciones de protección anticorrosión están basadas en pruebas de laboratorio realizadas por Northern Technologies International Corporation (NTIC) bajo parámetros controlados en sustratos metálicos libres de contaminantes. La duración de las aplicaciones de protección anticorrosión en el Mundo Real y en diferentes sustratos pueden variar dependiendo de factores tales como, pero no limitados a, la aplicación o uso, condiciones ambientales/almacenamiento, la limpieza de las superficies, tipos de sustratos, y espesor del recubrimiento (Si es aplicado). El uso del término "Hasta por" se define como cualquier duración de tiempo desde cero hasta el marco específico de tiempo asignado, pero no más allá de él. El término "Por años" se basa en la experiencia de NTIC con sus productos pero de ninguna forma está garantizada. Es responsabilidad del usuario/cliente evaluar el desempeño del producto, duración de la protección anticorrosiva, seguridad y si es adecuado para el uso intencional dentro del alcance aconsejado en las hojas SDS de datos y *debe* cumplir con todas las leyes y normativas aplicables federales y locales. **GARANTÍA LIMITADA/DESCARGO DE RESPONSABILIDAD** Nuestra obligación bajo esta garantía será limitado al reemplazo del producto(s) que pruebe no estar a la altura de nuestras especificaciones del control de calidad. Para conocer la garantía e información del disclaimer completo, visite www.zerust.com/warranty.

©2013-2023 Northern Technologies International Corporation (NTIC). Todos los derechos reservados. NTIC es el dueño de las siguientes marcas comerciales: ActivPak®, Cor Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, Natur-VCI®, NTI®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST®, 洁乐特, Z-PAK® y del Color "Yellow" (Amarillo). ABRIGO®, UNICO®, and VALENO® son marcas comerciales registradas por EXCOR GmbH, es socio comercial "Joint Venture" de NTIC.

Un producto de:
Northern Technologies
International Corp
4201 Woodland Road
Circle Pines, MN 55014
USA

Teléfono. +1 763.225.6600
Fax. +1 763.225.6645
sales@zerust.com
www.zerust.com

Rev A

